



# **Návod k použití výrobků firmy KOPIMASK**

## **ROTOMASK CS**

**POPIS:** Diazo-fotopolymerní emulze pro vodou ředitelné barvy. Emulze musí být zcitlivena dodávaným zcitlivovačem. Nechte emulzi usadit po dobu minimálně 20 minut, aby bublinky mohly vyčěřit. Během tohoto procesu nechte emulzi na chladném ( 20°C) a tmavém místě

### **VLASTNOSTI:**

Velmi dobrá kvalita šablon

Vynikající odolnost vůči barvám na bázi vody za předpokladu, že je katalyzována.

Dobrá mechanická odolnost

**PROVEDENÍ:** roztok + zcitlivovač

**BALENÍ:** 1kg, 5kg

**SKLADOVÁNÍ:** Nevystavujte teplotám pod 5 °C nebo vyšším než 30 °C. Doba použitelnosti uzavřených balení je 12 měsíců. Po zcitlivění emulze je skladovatelnost 2-3 týdny při teplotách 5°C až 25°C.

### **POKYNY PRO POUŽITÍ:**

- a) **Příprava sítotiskové tkaniny:** Sítotisková tkanina musí být zbavena zbytků prachu, barev, emulzí a zaduchování. Pro dosažení dobrého obrazu nejdříve sítotiskovou tkaninu po obou stranách odmastěte přípravky PREPAMASK nebo KAUSTIMASK a po té důkladně opláchněte vodou, aby jste tyto zbytky mastnoty odstranili.
  
- b) **Postup ovrstvování:** V závislosti na druhu sítotiskové tkaniny vždy začněte s jednou nebo dvěma vrstvami po obou stranách sítotiskové tkaniny, aby jste vyplnili všechny dutiny v sítotiskové tkanině. Emulzi nechte zcela usušit při teplotě 35°C. Ke zlepšení a zajištění maximální kvality kopií a mechanické odolnosti doporučujeme ukončování procesu mokrá vrstva na suchou vrstvu na tiskové straně, aby krycí emulze dosáhla požadované tloušťky.

Opakujte proces sušení a pokrývání tolikrát, kolikrát je to nezbytné pro dosažení požadované tloušťky

